

Caratteristica <i>Characteristic</i>	Norma <i>Standard</i>	U.d.M.	Specifica <i>Specific</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>	Valore <i>Value</i>
Densità <i>Density</i>	DIN EN ISO 845	kg/m³	60	58 – 62	60
Res. Compressione al 40% <i>CLD 40%</i>	DIN EN ISO 3386/01	kPa	19	16,1 – 21,8	16,2
Indentazione 25% <i>Indentation 25%</i>	DIN 53576/B	N	590	501,5 – 678,5	502
Indentazione 40% <i>Indentation 40%</i>	DIN 53576/B	N	740	629 – 851	630
Indentazione 65% <i>Indentation 65%</i>	DIN 53576/B	N	1580	1343 – 1817	1345
Resa Elastica <i>Ball rebound</i>	UNI 6357	%	34	30,6 – 37,4	32
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	DIN EN ISO 1798	kPa	250	>250	298
Allungamento a rottura <i>Elongation at break</i>	DIN EN ISO 1798	%	100	>100	116
Fatica dinamica <i>Dynamic fatigue</i>	UNI 6356 Part 2	kPa	40	<40	29,87
Def. Permanente 50% <i>Compression set 50%</i>	DIN EN ISO 1856	%	2	<2	1,98
Def. Permanente 75% <i>Def. Permanente 75%</i>	DIN EN ISO 1856	%	3	<3	2,93
MVSS 302		< 100 mm/min		PASS	

ADESIVO HOT MELT:

Base gomma Termoplastica